

ERDÉRT Szabvány 2005-1.m

2008. július 16.

Fózolt hajópadló és Íves faházprofil

Lucfenyő (Picea spp.), **jegenyefenyő** (Abies spp.), **erdeifenyő** (Pinus sylvestris),
vörösfenyő (Larix spp.), **duglászfenyő** (Pseudotsuga menziesii) **fafajok minősítése**

Fahibák	„A” osztály (Erdért)	„B” osztály (Erdért)
Göcsök	<p><i>Megengedettek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — egészséges benőtt göcsök a szélesség + 35 mm 20%-áig — részben benőtt, és kis részben benőtt göcsök (nem kieső) luc-, jegenye, erdei- és vörösfenyő esetén a szélesség + 50 mm 15%-áig — göcspótló dugók azonos fafajból legfeljebb 20 mm átmérőig <p>—</p> <p><i>Nem megengedettek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — kieső göcsök, korhadt göcsök és göcshelyek 	<p><i>Megengedettek:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — fekete tűgöcsök korlátlanul — egészséges benőtt és szárnyas göcsök a szélesség + 50 mm 20 %-áig — részben benőtt, benőtt és kis részben benőtt göcsök a szélesség + 50 mm 30%-áig — helyenként kieső göcsök, korhadt göcsök és göcshelyek 25 mm átmérőig — göcspótló dugók azonos fafajból
Kiszakadt rost	<ul style="list-style-type: none"> — göcsökkel: a göcsterület 20%-áig, — más helyeken: a legnagyobb göcsméret 20%-áig méterenként egy megengedett 	<ul style="list-style-type: none"> — göcsökkel: a göcsterület 50 %-áig — más helyeken: a legnagyobb göcsméret 50%-áig méterenként kettő megengedett
Nyomott fa vetemedés	<i>Megengedett.</i> Ha a csap és a horony a teljes hosszban jól illeszkedik	<i>Megengedett:</i> Ha a csap és horony illeszthető
Gyantatáska	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — helyenként, 2 mm x 25 mm-ig — 1 gyantatáska 5 x 50 mm- ig 1,5 méterenként 	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — helyenként, 3 mm x 35 mm-ig — 5 gyantatáska, 6 mm szélesség és 1 méterenként a teljes hosszuk legfeljebb 150 mm
Repedések, átmenő repedések, hajszálrepedések	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — hajszálrepedés (alig látható) — a szélességnél nem hosszabb bütürepedés <p><i>Nem megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — átmenő repedés és hajszálrepedés a színlapon — a színlapon az élig tartó repedés, — gyűrűs repedés — a teljes hosszban végigfutó repedés a hátlapon 	<p><i>Megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — hajszálrepedés a színlapon (legfeljebb 1,5 mm széles 400 mm hosszú) — a szélesség kétszeresénél nem hosszabb bütürepedés <p><i>Nem megengedett:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — gyűrűs repedés
Bél	<i>Megengedett</i> a hossz 1/2-ében, ha nem szélesebb 5 mm-nél	<i>Megengedett</i>
Színeltérés	Színlapon elszíneződés nélkül (elszíneződés a hátlapon elfogadott)	<i>Megengedett:</i> Színlapon a felület 20%-ban folt és sávalakban, vörös foltosodás és kékülés (elszíneződés a hátlapon korlátlanul)
Gombák okozta károsodás	<i>Nem megengedett.</i> Kivétel az elszíneződés (lásd a színeltéréseknél)	<i>Megengedett.</i> mint a színeltéréseknél
Rovarok okozta károsodás	<i>Nem megengedett</i>	Hátlapon helyenként <i>megengedett</i>
Tompaélúság	<i>Megengedett</i> , ha a csap háta és a horony még kapcsolódik	<i>Megengedett</i> , ha a csap háta és a horony még kapcsolódik a hossz 3/4 részén
Kéregbenövés	<i>Megengedett:</i> helyenként 8 x 60 mm vagy ennek megfelelő mm ² -ig	<i>Megengedett:</i> helyenként 15 x 80 mm Vagy ennek megfelelő mm ² -ig

Minőségi jelölés:

Az összevont „AB” 50-50% arányban tartalmaz „A” és „B” minőséget.

A „B” minőséget el nem érő minőség jelölése „C”, de feleljen meg a faburkolatok felhasználási előírásainak.

Szabad minőségi osztály a vevővel történő külön megállapodás alapján.